

Polyolefin-Schrumpfschlauch

## FITCOTUBE® FT500

Universell einsetzbarer Schrumpfschlauch aus flexiblem, flammwidrigem Material für den Einsatz als Ummantelung, Isolation und Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln in vorwiegend kommerziellen Industrieanwendungen.

Temperaturbereich: - 55° C bis + 125° C

kurzzeitig bis + 200° C

+ 90° C Schrumpftemperatur:

Schrumpfverhältnis: 2:1

Standardfarbe: Schwarz, Blau, Rot, Gelb, Grün, Weiß.

Weitere Farben auf Anfrage.



Bestellbezeichnung	Innendurchmesser (mm)		Wanddicke (mm)
	bei Lieferung (min.)	nach Schrumpfung (max.)	nach Schrumpfung (nom.)
FT500-120	1,20	0,60	0,41
FT500-160	1,60	0,80	0,43
FT500-240	2,40	1,20	0,51
FT500-320	3,20	1,60	0,51
FT500-480	4,80	2,40	0,51
FT500-640	6,40	3,20	0,64
FT500-950	9,50	4,80	0,64
FT500-1270	12,70	6,40	0,64
FT500-1900	19,10	9,50	0,76
FT500-2540	25,40	12,70	0,89
FT500-3200	31,80	15,90	1,02
FT500-3800	38,10	19,10	1,02
FT500-5100	50,80	25,40	1,14
FT500-7600	76,20	38,10	1,27
FT500-10200	101,60	50,80	1,40

Lieferform: Spulenware

Sondergrößen, geschnittene u/o bedruckte Ware auf Anfrage.

Beim Zuschneiden auf glatte Schnittkanten achten. Mit dem Schrumpfen immer an einem Verarbeitungshinweise:

Ende beginnen. Zu umschrumpfende Metallkörper vorwärmen.

 $\textbf{GREMCO GmbH} \cdot \textbf{Sterzinger Str.} \ 6 \cdot \textbf{D-86165 Augsburg} \cdot \textbf{T +} 49.821.272 \ 63-0 \cdot \textbf{F +} 49.821.272.63-44 \cdot \textbf{info@gremco.de} \cdot \underline{\textbf{www.gremco.de}} \bullet \textbf{Version 1809}$ 



Polyolefin-Schrumpfschlauch

## FITCOTUBE® FT500

Eigenschaften	Prüfverfahren	Anforderungen	Typische Werte
Mechanisch			
Zugfestigkeit	ASTM D 638	Min. 10,4 MPa	13 MPa
Reißdehnung	ASTM D 638	Min. 200%	400 %
Längenänderung	SAE-AMS-DTL-23053	-5% ± 10%	- 5 %
Spez. Dichte	ASTM D 792	Max. 1,35	1,33
Sekantenmodul	ASTM D 882	Max. 173 MPa	110 MPa
Thermisch			
Biegsamkeit bei Kälte (4 Std. bei - 55° C)	SAE-AMS-DTL-23053	kein reißen	Bestanden
Dehnung nach Langzeitalterung (168 Std. bei 150° C)	SAE-AMS-DTL-23053	Min. 100%	210 %
Kurzzeitalterung (4 Std. bei 225° C)	SAE-AMS-DTL-23053	kein reißen, fließen oder tropfen	Bestanden
Elektrisch			
Durchschlagfestigkeit	ASTM D 876	Min. 19,7 kV/mm	≥ 25 kV/mm
Durchgangswiderstand	ASTM D 876	Min. 10 <sup>14</sup> Ω*cm	4,7 x10 <sup>14</sup> Ω/cm
Kupfer Korrosion (16 Std. bei 175°C)	SAE-AMS-DTL-23053	keine Korrosion	bestanden
Chemisch			
Entflammbarkeit	ASTM D 2671	Min. 19,7 kV/mm	Bestanden
Wasseraufnahme	ASTM D 570	Max. 0,5%	0,35 %