

VITON+ Schrumpfschlauch

## FITCOTUBE® FTV

Hochtemperaturbeständiger, sehr widerstandsfähiger, VITON+ Schrumpfschlauch für Kabelummantelungen im Flug- und Fahrzeugbau bei extremen mechanischen, chemischen und thermischen Belastungen sowie zum Schutz von Messsonden, die hohen Temperaturbelastungen und aggressiven Medien ausgesetzt sind.

- Temperaturbereich:** - 40° C bis + 200° C, kurzzeitig bis + 300° C
- Schrumpftemperatur:** + 150° C
- Schrumpfverhältnis:** 2 : 1
- Standardfarbe:** Schwarz.  
Weitere Farben auf Anfrage.
- Zulassungen:** ASTM  
SAE-AMS-DTL-23053/13



Bestellbezeichnung	Innendurchmesser (mm)		Wanddicke (mm)
	bei Lieferung (min.)	nach Schrumpfung (max.)	nach Schrumpfung (nom.)
FTV-320	3,20	1,60	0,80
FTV-480	4,80	2,40	0,90
FTV-640	6,40	3,20	0,90
FTV-950	9,50	4,80	0,90
FTV-1270	12,70	6,40	0,90
FTV-1900	19,10	9,50	1,10
FTV-2540	25,40	12,70	1,20

- Lieferform:** Spulenware  
Sondergrößen, geschnittene u/o bedruckte Ware auf Anfrage.
- Verarbeitungshinweise:** Beim Zuschneiden auf glatte Schnittkanten achten. Mit dem Schrumpfen immer an einem Ende beginnen. Zu umschumpfende Metallkörper vorwärmen.

VITON+ Schrumpfschlauch

## FITCOTUBE<sup>®</sup> FTV

Eigenschaften	Prüfverfahren	Anforderungen	Typische Werte
<b>Mechanisch</b>			
Zugfestigkeit	SAE-AMS-DTL-23053	Min. 8,2 MPa	≥10 MPa
Reißdehnung	SAE-AMS-DTL-23053	Min. 250%	≥400 %
Längenänderung	SAE-AMS-DTL-23053	±20%	-8 %
Spez. Dichte	ASTM D 792	-	1,96
<b>Thermisch</b>			
Biegsamkeit bei Kälte (4 Std. bei -40° C)	SAE-AMS-DTL-23053	keine Rissbildung	bestanden
Dehnungen nach Langzeit- alterung (168 Std. bei 250°C)	SAE-AMS-DTL-23053	Min. 200%	≥ 300 %
Kurzzeitalterung (4 Std. bei 300° C)	SAE-AMS-DTL-23053	kein Fließen oder Tropfen keine Rissbildung	bestanden
Brennverhalten	ASTM D 876	max. 15 Sekunden	bestanden
<b>Elektrisch</b>			
Durchschlagfestigkeit	ASTM D 876	Min. 7,9 KV/mm	≥15 kV/mm
Durchgangswiderstand	ASTM D 876	Min. 10 <sup>9</sup> Ω/cm	10 <sup>12</sup> Ω/cm
<b>Chemisch</b>			
Kupferverträglichkeit (16 Std. bei 175° C)	SAE-AMS-DTL-23053	nicht korrosiv	bestanden
Wasseraufnahme	ASTM D 570	Max. 0,5%	≤ 0,4 %
Pilz-Resistenz	SAE-AMS-DTL-23053	ASTM G 21	bestanden